



**Fabricante**  
JUAN DE LACIERVA 21-15  
POL. IND. OESTE  
30169 MURCIA  
TL.- FAX 968 827526  
GRUPO RALVA



**Comercializadora**  
Tundra Logística SL  
Mariano Tourné  
+34722551251  
ways.opl@gmail.com  
Avda Escultor F Salzillo 30  
30005 Murcia

# Producto: RELISIMBOLO

## FICHA TÉCNICA

**Presentación:** Las señales se sirven en una sola pieza sin empalmes

**Tamaño de la Señal** 120 Centímetros por 150 Centímetros

**Fecha:** 05/02/2017 **Revisión:** 2 **Color:** Bajo Norma 8.1.IC

**Ámbito de uso:** Es un producto diseñado y pensado para la seguridad vial.

Su ámbito de uso debe restringirse a los lugares donde se precise una reducción de velocidad. Ha demostrado su gran eficacia en lugares con alto índice de accidentalidad. Excelente adherencia sobre firmes bituminosos y de hormigón.

**COMPOSICION** del Material de Fabricación de las Señales Patentadas  
Pintura a base de Resinas Sintéticas principalmente doble componente.  
En la fabricación se utilizan materiales con el marcado CE

**Ligante:** Resina acrílica reticulable con peróxido.

**Pigmento:** Dióxido de Titanio Rutilo para el blanco y Pigmentos sin plomo para los colores

**Aditivos:** Humectantes, antisedimentantes y controladores de la viscosidad.

**Otros Materiales** de los RELISIMBOLOS:

Mezcla tratada con Antideslizante y Micro Esferas en los resaltos.

## NORMAS GENERALES DE EMPLEO

Aplicación Según instrucciones adjuntas en cada caja.

Remover bien antes de usar para homogeneizar el producto.

Cumple las normas UNE.

Es aconsejable usar el producto antes de seis meses después de la fecha de su fabricación.

Clasificación Cumple las normas españolas para pinturas de señalización. PG-3. Art. 700.

Curado Depende de la temperatura y humedad

Para 25°C y 50% de humedad el tiempo de curado es de 10 minutos.

Condiciones de uso No aplicar sobre superficies húmedas o poco limpias, ni a temperatura inferior a 5°C o superior a 40°C.

Reflectorización: Se obtiene por las microesferas de vidrio que llevan los botones o resaltos característicos de nuestros productos.

Material para la Colocación para este tipo de señales: Pintura de Doble Componente Blanca

Dosificación: Dependiendo del estado del firme. Para firmes en buen estado la dotación será de 3 a 3,5 Kg/m<sup>2</sup>. Para firmes en mal estado la dotación oscilará entre 6 y 8 Kg/m<sup>2</sup>

Almacen No convienen almacenamientos prolongados ni a la intemperie, ni que el producto esté sometido a cambios extremos de temperatura.

El producto es acorde con Normas Internacionales para las de pinturas empleadas en la fabricación del Relisimbolo, sin embargo conviene contrastar en cada caso el exacto cumplimiento de todas las características que se requieran.

Existe la posibilidad de fabricación de otros modelos y otros tamaños, Con pedidos mínimos de 15 Unidades

Garantía por dos (2) años.

